Technisches Datenblatt

Reaktionspatrone RM II

Erstellt:	02.02.2017	**Überarbeitet:**	-	**Druckdatum:**	02.02.2017
Version:	1.0			**Seite:**	1 von 1

Produktbeschreibung: Glaspatrone auf Vinylester-Basis mit Silan-Technologie, styrolfrei

Technische Daten:

Eigenschaft	Prüfverfahren	Ergebnis
Allgemeine Beständigkeit		
UV-Einwirkung (Sonnenlicht)		beständig
Temperaturbeständigkeit		150 °C
Einfluss von Wasser		beständig
Wasseraufnahme		nach 14 d: 0,8 %
Reinigungsmittel		1 % Tensidlösung ohne Einfluss
Langzeitverhalten (Frost-Tau-Wechsel)	EOTA/ETAG Teil 5	für Außenanwendung geeignet Dauerhaftigkeit durch Gutachten/Zulassung bestätigt
Verarbeitungseigenschaften		
Aushärtezeit -15 - -10 °C -9 - -5 °C -4 – 0 °C +1 - +5 °C +6 - +10 °C +11 - +20 °C +21 - +30 °C +31 – 40 °C		 30 h 16 h 10 h 45 min 30 min 20 min 5 min 3 min
Lagerfähigkeit		36 Monate