

Profil: S 6518a



Profileigenschaften

Norm

Klasse

Anwendungsbereich:

DIN EN 12365 - 1

W

Dichtprofil



Arbeitsbereich:

DIN EN 12365 - 1

4

4 - 6 mm



Schließdruck:

DIN EN 12365 - 2

5

100 - 200 N/m



Kurzzeitrückstellung:

DIN EN 12365 - 3

3

50 - 60 % bei 55°C



Langzeitrückstellung:

DIN EN 12365 - 4

2

40 - 50 % bei 55°C



Bedienkraft:

EN 13115 / ISO 8274

k.A.



Luftdurchlässigkeit:

EN 12207

k.A.



Schlagregendichtheit:

EN 12208

k.A.



Brandverhalten:

DIN EN 13501 - 1

k.A.



Fugenschalldämmmaß:

Ift Richtlinie SC - 01

k.A.



Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:

DEVENTER Purene S

Werkstoffgruppe:

TPE 05.60 A Thermoplastisches Elastomer



Härte (ISO 868):

60 Shore A



Einsatztemperatur:

-40°C bis +180°C



Physikalische Eigenschaften:

Farbstabilität

UV-Beständigkeit

Ozonbeständigkeit



Lackverträglichkeit:

DEVENTER Purene S verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!