

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller  
Eh'klar**

St. Florian, 24.10.2013

## PVC-Bauklebeband (quergerillt)

(Artikelnummer: 45446, 45449, 45456, 45457, 45459)

### Beschreibung:

Quergerilltes PVC-Bauklebeband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC Folie. Durch die quergerillte Oberfläche ist ein leichtes Abreißen mit der Hand möglich. Dieses Klebeband dient zum Schutz von glatten Oberflächen bei Putzer-, Gips- und Malerarbeiten und ist witterungsbeständig.

### Produktdaten:

|                         |                    |             |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| Trägermaterial          | Weich-PVC          |             |
| Kleber                  | Kautschuk          |             |
| Trägerdicke             | 0,12 mm            |             |
| Gesamtdicke             | 0,155 mm (+/- 10%) | ASTM D-1000 |
| Klebekraft auf Stahl    | 2,9 N/25mm         | ASTM D-1000 |
| Zugfestigkeit           | 29,5 N/25mm        | ASTM D-1000 |
| Bruchdehnung            | 90%                | ASTM D-1000 |
| Temperaturbeständigkeit | bis +60°C          |             |
| UV-beständigkeit        | bis zu 14 Tage     |             |

### Anwendung:

Die abzuklebende Oberfläche muss fett-, staubfrei und trocken sein. Das Band kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Es wird hauptsächlich für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas verwendet.

Bei weichen und porösen Untergründen (Weichholz, Putz, Anstrich), verwitterten PVC Untergründen und bei weichmacherhaltigen Oberflächen ist erhöhte Vorsicht geboten. Darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen. Der Weichmacher des PVC kann wasserhaltige Lacke und Lasuren beschädigen.

### Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.