Verbundmörtel Liquix Pro 1









ArtNr.	Verpackung	Inhalt Kartusche	Inhalt pro Verpackung			
084 600 041	Blister	150 ml	1x Kartusche 2x Statikmischer 4x Siebhülse			
084 600 081	Blister	280 ml	1x Kartusche 2x Statikmischer 4x Siebhülse			
084 909 04	Theken-Aufsteller	150 ml	12x Beutel mit je: 1x Kartusche 2x Statikmischer 4x Siebhülse			
084 100 081	Karton	280 ml	12x Kartusche 24x Statikmischer			
084 100 031	Karton	345 ml	12x Kartusche 24x Statikmischer			

NEU: Zugelassen für...





Beton (gerissenen & ungerissenen)

Lochstein

Eigenschaften

- Einer für Alles: Bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen & ungerissenen Beton, Loch- und Vollstein
- LEED und Emissionsgeprüft: für ökologisches und gesundes Wohnen
- Handelsübliche Gewindestangen* verwendbar
- Erdbebengeprüft
- Verarbeitung sogar bei extrem **niedrigen Tempera**turen möglich (bis zu -10° C)
- Verwendbar in nassen und wassergefüllten Bohr-
- Geringe Achs- und Randabstände durch spreizdruckfreie Verankerung
- Befestigung hoher Lasten bis zu 13,8 Tonnen Gewicht
- Auch Überkopf zu verarbeiten
- Feuerwiderstandsklasse F120
- Wiederverwendung der angebrochenen Kartusche durch Wechsel des Statikmischers
- Variable Verankerungstiefe spart Zeit und Material * gem. Zulassung











TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 • (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 • Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 • technik@tox.de

www.tox.de info@tox.de

www.facebook.com/toxgermany • You like www.youtube.com/toxgermany

Technische Daten Liquix Pro 1

: Gewindestange	Baustoff	Siebhülse	Bohrer-Ø	Verankerungstiefe hef	Anzahl Befestigungen pro Kartusche (siehe hef)				
Gewindestange	Dauston	Siedifuise	ש-bonrer	(min / max)	150 ml	280 ml	345 ml		
	Beton		10 mm	60 mm / 160 mm	29x / 11x	60x / 22x	80x / 30x		
M8	Vollstein		10 mm	80 mm	22x	44x	60x		
	Lochstein	Liquix Sleeve Plus 13x100	14mm	90 mm	6x	12x	17x		
	Beton		12 mm	60mm / 200mm	23x / 7x	47x / 14x	64x / 19x		
M10	Vollstein		12 mm	90 mm	15x	31x	43x		
	Lochstein	Liquix Sleeve Plus 15x100	16mm	90 mm	4x	10x	13x		
M12	Beton	-	14 mm	70 mm / 240 mm	16x / 4x	33x / 9x	46x / 13x		
M16	Beton		18 mm	80 mm / 320 mm	10x / 2x	21x / 5x	29x / 7x		
M20	Beton		24 mm	90 mm / 400 mm	4x	8x / 1x	11x/2x		
M24	Beton		28 mm	96 mm / 480 mm	3x	7x	10x / 2x		
M27	Beton		32 mm	108 mm / 540 mm	2x	5x	7x		
M30	Beton		35 mm	120 mm / 600 mm	1x	3x	4x		

Die Angaben beziehen sich auf einmalige Verwendung (mit einmaligem Verwurf) der Kartusche.

Haltewerte & Verankerungstiefe in Beton		M8 (min / max)		M10 (min / max)		M12 (min / max)		M16 (min / max)		M20 (min / max)		M24 (min / max)		M27 (min / max)		M30 (min / max)	
Ungerissener Beton C20/25																	
Effektive Verankerungstiefe*	60 mm	160 mm	60 mm	200 mm	70 mm	240 mm	80 mm	320 mm	90 mm	400 mm	96 mm	480 mm	108 mm	540 mm	120 mm	600 mm	
Zulässige zentrische Zuglast N _{ZUI} eines Einzeldübels ohne Randeinfle	ISS																
Gewindestange verzinkt Festigkeitsklasse 5.8	718,1 kg	857,1 kg	897,6 kg	1381 kg	1173,6 kg	2000 kg	1433,9 kg	3714,3 kg	1711 kg	5809,5 kg	1884,9 kg	8381 kg	2249,2 kg	10952,4 kg	2634,3 kg	13333,3 kg	
Gewindestange A4 Festigkeitsklasse 50 (>M24) u. 70 (≤M24)	718,1 kg	993,1 kg	897,6 kg	1566,1 kg	1173,6 kg	2253,6 kg	1433,9 kg	4201,7 kg	1711 kg	6531,7 kg	1884,9 kg	9434,7 kg	2249,2 kg	5744,3 kg	2634,3 kg	7018 kg	
Zulässige Querlast V _{Zul} eine Einzeldübels ohne Randeinfluss																	
Gewindestange verzinkt Festigkeitsklasse 5.8	514,3 kg	514,3 kg	857,1 kg	857,1 kg	1200 kg	1200 kg	2228,6 kg	2228,6 kg	3485,7 kg	3485,7 kg	4523,9 kg	5028,6 kg	5398,1 kg	6571,4 kg	6322,3 kg	8000 kg	
Gewindestange A4 Festigkeitsklasse 50 (>M24) u. 70 (≤M24)	595,2 kg	595,2 kg	915,8 kg	915,8 kg	1373,6 kg	1373,6 kg	2518,3 kg	2519,3 kg	3937,7 kg	3939,7 kg	4523,9 kg	5677,7 kg	3451,4 kg	3451,4 kg	4201,7 kg	4201,7 kg	
Gerissener Beton C20/25																	
Effektive Verankerungstiefe*	60 mm	160 mm	60 mm	200 mm	70 mm	240 mm	80 mm	320 mm	90 mm	400 mm	96 mm	480 mm	108 mm	540 mm	120 mm	600 mm	
Zulässige zentrische Zuglast N_{Zul} eines Einzeldübels ohne Randeinfle	uss																
Gewindestange verzinkt Festigkeitsklasse 5.8	-	-		-	576,0 kg	1974,7 kg	877,7 kg	3510,6 kg	1219,7 kg	5485,3 kg	1343,7 kg	7898,9 kg	1603,4 kg	10952,4 kg	1877,9 kg	13333,3 kg	
Gewindestange A4 Festigkeitsklasse 50 (>M24) u. 70 (≤M24)	-	-	-	-	576,0 kg	1974,7 kg	877,7 kg	3510,6 kg	1219,7 kg	5485,3 kg	1343,7 kg	7898,9 kg	1603,4 kg	5744,3 kg	1877,9 kg	7018,0 kg	
Zulässige Querlast V_{Zul} eine Einzeldübels ohne Randeinfluss																	
Gewindestange verzinkt Festigkeitsklasse 5.8	-	-	-	-	1200 kg	1200 kg	2228,6 kg	2228,6 kg	2927,3 kg	3485,7kg	3225 kg	5028,6 kg	3848,1 kg	6571,4 kg	4507,0 kg	8000 kg	
Gewindestange A4 Festigkeitsklasse 50 (>M24) u. 70 (≤M24)	-	-	-	-	1373,6 kg	1373,6 kg	2106,4 kg	2519,3 kg	2927,3 kg	3939,7 kg	3225,0 kg	5677,7 kg	3451,1 kg	3451,4 kg	4201,7 kg	4201,7 kg	

- Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA 09/0258 zu beachten
- Die angegebenen Lasten beziehen sich auf die Verankerungen von Einzeldübel in trockenem und feuchten Beton sowie für Verankerungen von -40°C bis +24°C (bzw. kurzfristig bis +40°C)
- Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert von y $_F = 1,4$ berücksichtigt Die Verankerungstiefe hef kann zwischen den den Werten hef min und hef max frei gewählt werden

Haltewerte in Mauerwerk (Zulässige zentrische Zuglast	M8	M8	M10	M10
Nzul eines Einzeldübels ohne Randeinfluss)	ohne Siebhülse	mit Siebhülse 13x100	ohne Siebhülse	mit Siebhülse 15x100
Kalksandvollstein KS8	114 kg	142 kg	142 kg	170 kg
Mauerziegel Mz12	114 kg	100 kg	142 kg	128 kg
Kalksandlochstein KSL12	-	70 kg	-	85 kg
Hochlochziegel Hlz12	-	57 kg	-	57 kg

- Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA 13/0047 zu beachten
 Die angegebenen Lasten beziehen sich auf die Verankerungen von Einzeldübel in trockenem Mauersteinen sowie für Verankerungen von -40°C bis +24°C (bzw. kurzfristig bis +40°C)
- $Es sind \ die \ in \ der \ Zulassung \ geregelten \ Teilsicherheitsbeiwert \ der \ Widerstände \ sowie \ ein \ Teilsicherheitsbeiwert \ von \ yF = 1,4 \ ber \ und \$

Temperatur des Baustoffes	Verarbeitungszeit	Aushärtezeit in Beton trocken/feucht Aushärtezeit in Mauerwerk		Temperatur des Baustoffes	Verarbeitungszeit	Aushärtezeit in Beton trocken/feucht	Aushärtezeit in Mauerwerk	
≥ -10° C	90 min	24 h / 48 h	-	≥ 10° C	15 min	80 min / 160 min	80 min	
≥ -5° C	90 min	14 h / 28 h	-	≥ 20° C	6 min	45 min / 90 min	45 min	
≥ 0° C	45 min	7 h / 14 h	-	≥ 30° C	4 min	25 min / 50 min	25 min	
≥ 5° C	25 min	2 h / 4 h	2 h	· ≥ 35° C	2 min	20 min / 40 min	20 min	



TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 • (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 • Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 • technik@tox.de

www.tox.de info@tox.de

www.facebook.com/toxgermany • You like www.youtube.com/toxgermany