

Technische Daten:

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Basis	-	1K-Silikon
Dichte	DIN 52 451-A	1,2 g/cm ³
Standfestigkeit	EN 27 390	0 mm
Hautbildung	-	ca. 5 - 10 Min.
Durchhärtungsgeschwindigkeit	-	ca. 2,5 mm/1.Tag
Dehn-Spannungswert bei 100% Dehnung	EN 28339	0,32 N/mm ²
Zulässige Gesamtverformung	-	25 %
Bandverhalten	DIN 4102,1	B2
Temperaturbeständigkeit	-	-40 °C bis +120 °C
Verarbeitungstemperatur	-	+5 °C bis +40 °C
Lagerzeit	-	12 Monate